

pamatherm

DAS BESTE FÜR DEN PROFI!

Dispersionskleber Flex

pamatherm Dispersionskleber Flex:	flexibler Kleber auf Dispersionsbasis
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- von Hand zu verarbeiten- hoch flexibel- sehr gute Klebkraft- Farbton: naturweiß- gebrauchsfertig im Eimer
Anwendungsbereich:	für Außen- und Innenbereich, sockeltauglich Zum Kleben von EPS (Polystyrol)-Dämmplatten einer Dicke bis 100 mm im pamatherm Dämmsystem auf gering saugenden Untergründen, wie z. B. Holzspan- oder Gipsfaserplatten oder ähnlichen Untergründen des Holzfertigbaus. Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.
Zusammensetzung:	Polymerdispersion
Technische Daten:	spez. Gewicht: ca. 1,49 kg / Liter
Verbrauch:	ca. 1,5 kg/m ² bei Steghöhe 2 mm, maximale Auftragsdicke 4 mm
Untergrund:	eben, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei
Verarbeitungs- und Untergrundtemp.:	mindestens + 5 °C (Tag- und Nachttemperatur)
Verarbeitung:	Die Angaben gelten für ebene, glatte Untergründe. Beim Ausgleich von Unebenheiten Mehrverbrauch! Der Kleber wird auf den Dämmplatten oder auf dem Klebeuntergrund vollflächig mittels Zahntraufel (Steghöhe 4 mm) aufgebracht. Die Dämmplatten müssen dann sofort am Untergrund angesetzt werden (Gefahr der Hautbildung). Trockenzeiten (je nach Witterung veränderlich): <ul style="list-style-type: none">- auf schwach saugenden Untergründen: nach 4 - 8 Stunden abrissfest- auf nicht saugenden Untergründen: nach 1 - 2 Tagen abrissfest
Nachbehandlung:	vor Frosteinwirkung und Hinterfeuchtung schützen
Hinweise:	- Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen
Sicherheitshinweise:	Augen und Haut vor Kontakt schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife (keinesfalls mit Lösemitteln) abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. Für gute Belüftung sorgen, bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Bei Verschlucken oder Auftreten von Symptomen Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe sind zu tragen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.
Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei, Lagerdauer max. 6 Monate im Originalgebinde. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Qualitätskontrolle:	Fremdüberwachung der Produktion

Technisches Merkblatt

09/2009

Pastöser gebrauchsfertiger Kleber für Dämmplatten auf gering saugenden Untergründen, z. B. Holzspanplatten.

Verbrauch: Ca. 1,5kg / m²

Gebinde: 20kg

Farbton: naturweiß

 PMZ eG - Rohrstraße - 10 - 58093 Hagen

